


PIR CosTorus® 产品手册

宁波坚锋新材料有限公司
PIR CosTorus® Manual

GET IN TOUCH

-  4008-320-160
-  www.topcentral.cn
www.topcentral.net
-  Admin@Topcentral.cn

华东区
余经理:18667855220

华南区及其他地区
张经理:15857131362

海外客户
Sandy
Email:Sandy@Topcentral.cn

Lena
Lena.wang@Topcentral.cn



官方微信公众号



中文官方网站



英文官方网站

PIR塑料系统创新解决方案
PIR Systematic Innovative Solutions

PC

材料牌号	熔指 (g/10min)	冲击强度 (J/m)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
PC-T005A	15~25	≥700	透明	GRS	黑点管控 中低熔指及高透明	注塑, 改性
PC-T003B	10~20	≥600	透明	GRS	黑点管控 中熔指及透明	注塑, 改性
PC-T005B	20~30	≥500	透明	GRS	黑点管控 中高熔指及透明	注塑, 改性

PP

材料牌号	熔指 (g/10min)	冲击强度 (KJ/m ²)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
rPP-T015B	10~20	≥5	本色半透	GRS	本色半透 低成本高性价比	注塑, 改性
rPP-T030B	20~50	≥5	本色半透	GRS	本色半透 低成本高性价比	注塑, 改性
rPP-T01HB	50~150	≥3	本色半透	GRS	本色半透 低成本高性价比	注塑, 改性

PA

材料牌号	相对黏度	冲击强度 (KJ/m ²)	颜色外观	认证	典型应用
rPA6-N025AS	2.2~2.6	≥5	本色	GRS	改性、纺丝、注塑
rPA6-N028AS	2.6~3.0	≥5	本色	GRS	改性、纺丝、注塑
rPA6-N027ASF	2.7	≥5	本色	GRS	改性、纺丝、注塑

PPS

材料牌号	冲击强度 (J/m, KJ/m ²)	颜色外观	认证	典型应用
rPPS-N003	≥4	本色	GRS	注塑, 改性
rPPS-B003	≥4	黑色	GRS	注塑, 改性
rPPS-BK040GF	≥5	黑色	GRS	注塑

ABS

材料牌号	熔指 (g/10min)	冲击强度 (KJ/m ²)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
rABS-N012CG	15~25	≥12	本色	GRS	黑点管控、中熔指	注塑, 改性

PBT

材料牌号	熔指 (g/10min)	冲击强度 (J/m)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
rPBT-N050	30~70	≥40	白色	GRS	性能优异	改性、电器
rPBT-B060	50~70	≥40	黑色	GRS	流动性好	改性、电器

PE

材料牌号	熔指 (g/10min)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
rHDPE-W080A	5~8	白色	GRS	黑点管控 颜色好	注塑
rHDPE-N080A	5~8	本白	GRS	品质稳定	注塑

PETG

材料牌号	熔指 (g/10min)	冲击强度 (KJ/m ²)	颜色外观	认证	产品特征	典型应用
rPETG-T004	3~8	≥6	透明	GRS	透明度高 黄度低	注塑
rPETG-T008	7~12	≥6	透明	GRS	透明度高, 黄度低 适合薄壁产品	注塑

